



Parketkit

Beskrivelse af produktet

Parketkit er en opløsningsmiddelfri fugemasse af høj kvalitet, baseret på polyakryl.

Egenskaber

- Fri for opløsningsmidler
- Silikonefri
- Kan males
- Kan lakeres med forskellige slags parketlak.
- Ingen lugt

Applikationer

- Led med bevægelse indtil maks. 12,5 %
- Fyldmasse til fuger i parket- eller laminatgulve
- Forbindelsesfuger mellem parketgulve, fodlister og vægge
- Kan også bruges til samlinger i trægulve



Teknisk data

Underlag	Akryl dispersion
Konsistens	Pasta
Hærdningssystem	Fysisk tørring
Skind dannelse	ca. 20 minutter
Densitet	ca. 1.55 g/ml
Maksimal tilladt forvrængning	± 12.5 %
Krympning efter hærdning	< 25%
Påføringsstemperatur	+5°C → +30°C
Temperaturbestandighed	-20°C → +80°C

Fodnote: Skindetid og hærdningshastighed kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugt og type af underlag.

Substrater

- Underlagets tilstand
Overfladen skal være fast, ren, tør, fri for støv og fedt.
- Forberedelse af substrat
Ingen forbehandling er nødvendig.
- Typer af underlag
Parketkit har en god vedhæftning til følgende underlag: alle almindelige træ- og laminatgulve, Alle almindelige porøse bygningsoverflader. Parketkit har ingen god vedhæftning eller er ikke egnet til natursten. Vi anbefaler en forudgående vedhæftnings- og kompatibilitetstest på alle overflader.

Påføringsmetode

- Påføringsmetode
Påfør produktet med en manuel, pneumatisk eller batteridrevet fugepistol. Færdiggør med en spartel eller en kitkniv. Gentag i tilfælde af krympning. Kan slibes efter mindst 24 timer. Må ikke anvendes, når der er regn eller frost under hærdningsprocessen.



Parketkit

- Rengøringsmetode
Før hærdning kan Parketkit fjernes med vand fra underlag og værktøj.
- Efterbehandlingsmetode
Færdiggør med en spartel eller en kitkniv.
- Reparationsmetode
Reparerer med det samme materiale.

Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger

Tag den sædvanlige arbejdshygiejne i betragtning. Se emballageetiketten og sikkerhedsdatabladet for mere information.

Emballage/Logistik

Farve: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.

Emballage: Se venligst produktkataloget, Soudals hjemmeside eller en Soudal-repræsentant.

Holdbarhed: 18 måneder i uåbnet emballage på et køligt og tørt opbevaringssted ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, Beskyt imod frost.

Fuge dimensioner

- Min. bredde for samlinger: 5 mm
Maks. bredde for samlinger: 20 mm
Min. dybde for samlinger: 5 mm
Anbefaling til tætningsopgaver: fugebredde = fugedybde

Bemærkninger

- Må ikke anvendes i applikationer, hvor kontinuerlig vandnedsænkning er mulig.
- Kan lakeres med de fleste lakker.
- Lakken eller. Lakken skal være tilstrækkelig elastisk til at tillade påføring på et plastoelastisk fugemasse
- I betragtning af den store mangfoldighed i tilgængelige parketlakker og parketlakker anbefales det at foretage en kompatibilitetstest før påføring.
- Sealant color may change due to curing process.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Retningslinjerne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaring og er blevet indsendt i god tro. Den er af generel karakter og udgør ikke noget ansvar. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af substratet og forarbejdningsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til denne publikation. Det er brugerens ansvar at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet til anvendelsen. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.